Curve in ferro

Le curve ampio raggio in acciaio (P235, S235, P355, S355) vengono prodotte per deformazione a freddo con matrice a raggio di curvatura fisso e anima interna in singola passata. Le curve indicate nella tabella sono stoccate a magazzino con gradi di curvatura standard a 90°, 60°, 45° e 30° ma altri possibili gradi di curvatura si riescono a realizzare in breve tempo. I tratti diritti necessari per l'installazione delle curve nell'impianto sono di circa 250-300mm. Le curve possono essere fornite al grezzo, ma anche con finitura di antiruggine, verniciate a polveri, zincate o trattate mediante carbonitrurazione . Le curve di nostra produzione sono adatte al trasporto pneumatico di polveri e farine, mangimi, granaglie.









Curve speciali

A richiesta, su misura, possiamo realizzare spostamenti a "S", oppure innesti tubo-curva di varie tipologie.

Ø OUTSIDE DIAMETER			Th	CENTER LINE RADIUS (mm)									
Inches	DN	mm	mm	75	120	150	180	230/250	400	500	600	800	1000
		40	2					●	●		●	●	
		42,4	2						●		●	●	
		45	2						●		●	●	
1 " 1/2	40	48,3	2 - 3					●	●		●	●	
		50	2	●	●			●	●		●	●	
		55	2						●		●	●	
		57	3						●			●	
2"	50	60,3	2 - 3		●		●	●	●		●	●	
		63,5	2						●		●	●	
		70	2						●		●	●	●
2" 1/2	65	76,1	2 - 3			●			●		●	●	●
		80	2						●		●	●	●
		83	2						●		●	●	●
3"	80	88,9	2 - 3				●		●		●	●	●
		95	2 - 3						●		●	●	
3" 1/2		101,6	2 - 3						●		●	●	●
		108	2 - 3						●		●	●	●
4"	100	114,3	2 - 3					●	●		●	●	●
		121	3						●			●	
		127	3						●			●	●
		133	3						●			●	●
5"	125	139,7	3 - 4						●			●	●
		152,4	3,6 - 4						●			●	
		159	3,6 - 4									●	●
6"	150	168,3	3,6 - 4							●		●	●
		177,8	4									●	
		193,7	3,6 - 4									●	●
8"	200	219,1	4									●	●
		244,5	4 - 5									●	●
10"	250	273	4 - 5									●	●
12"	300	323,9	4 - 5										●